



blaugelb Windprotect UV 2SK

Difuzně otevřená třívrstvá podkladová a podstřešní fólie

Vlastnosti výrobku:

Fólie blaugelb Windprotect UV 2SK je difuzně otevřená třívrstvá podkladová a podstřešní fólie, která byla speciálně vyvinuta pro použití na šikmých střeších. Skládá se ze dvou vodoodpudivých polypropylenových netkaných textilií, mezi nimiž je vložena speciální funkční membrána UV+, která zajišťuje zvýšenou odolnost proti UV záření.

Fólie lze pokládat přímo na dřevěné bednění i na tepelnou izolaci. Kromě použití jako podstřešní nebo podkladová fólie je blaugelb Windprotect UV 2SK vhodná také jako dočasné provizorní krytí na dobu až osmi týdnů v souladu s předpisy ZVDH. Dvojitý samolepicí okraj (dvojnásob. SK) umožňuje rychlé a bezpečné lepení spojů fólií.

Menší poškození a přelepení spojů a překryvných spár se provádí pomocí univerzální střešní pásky blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502) nebo

- Třívrstvá UDB/USB pro použití na šikmých střeších
- Zvýšená odolnost proti UV záření díky speciální funkční membráně UV+
- Možnost přímé pokládky na dřevěné bednění nebo tepelnou izolaci
- Vhodná jako provizorní krytina až na 8 týdnů (podle ZVDH)
- Testováno na škodlivé látky, vhodné pro udržitelné stavitelství (QNG-Ready)



fasádní pásky blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503). Rozsáhlé poškození podkladové fólie je třeba odborně opravit pomocí originálních kusů fólií a uvedených lepicích pásek.

Technické údaje:

Materiál (funkční vrstva):	speciální funkční membrána UV+
Materiál (nosný materiál):	polypropylenová netkaná textilie
Plošná hmotnost: podle EN 1849-2	150 g/m² nebo 220 g/m²
Tloušťka: podle EN 1849-2	0,7 mm
Rozměrová stálost: podle EN 1107-2	< 1 %
Chování při hoření: podle EN 13501-1	třída E
Odpor proti průniku vody: podle EN 1928	třída W1
Hodnota po umělému stárnutí: podle EN 1297/1296	třída W1
Pevnost v tahu/maximální tahová síla v podélném směru: podle EN 12311-1	310 N/50 mm nebo 390 N/50 mm
Pevnost v tahu/maximální tahová síla v příčném směru: podle EN 12311-1	300 N/50 mm nebo 250 N/50 mm
Podélná roztlačnost: podle EN 12311-1	55 % nebo 70 %
Příčná roztlačnost: podle EN 12311-1	35 % nebo 80 %
Odolnost proti šíření trhliny/protržení u hřebíku v podélném směru: podle EN 12310-1	190 N/200 mm
Odolnost proti šíření trhliny/protržení u hřebíku v příčném směru: podle EN 12310-1	200 N/200 mm nebo 210 N/200 mm
Hodnoty po umělému stárnutí: podle EN 1297/1296	>75 % z hodnoty u nové
Zvýšené požadavky na umělé stárnutí: podle EN 1297/1296	+100 °C
Ohyb za studena: podle EN 1109	-40 °C nebo -30 °C
Propustnost vodních par: podle EN ISO 12572	hodnota Sd 0,06 m
Odpor proti průchodu vzduchu: podle EN 12114	< 0,1 m³/(m²*h*50Pa)
Tepelná odolnost: podle EN 13859-1	-40 °C až +100 °C
Odolnost proti UV záření:	> 3 měsíce
Odpor proti dešti hnaného větrem: ověřeno TU Berlin	vyhověla
Odpovídá normě Ö-Norm – tab. 5 a 6/Použití: podle B 3661/4119	UD do-k/podstřešní krytina odolná proti dešti – ÖN
CSTB – certifikát:	17-004
Vhodnost jako materiál pro provizorní krytinu:	8 týdnů se zajištěním švů a perforací
Produktový list ZVDH – třída:	UDB/USB – třída 5 - 3
Šířka pásu: podle EN 1848-2	1,50 m
Délka role: podle EN 1848-2	50 m
Hmotnost role:	12 kg nebo 16 kg
Skladovatelnost:	18 měsíců Chraňte originální balení před sluncem a povětrnostními vlivy, palety nestohujte

Název výrobku	Jednotka balení	Č. výr.
blaugelb Windprotect UV 150 2SK	1 role	9363391
blaugelb Windprotect UV 220 2SK	1 role	9363392

Zpracování:

Pokládka fólie blaugelb Windprotect UV 2SK může být provedena přímo na dřevěné bednění nebo na tepelnou izolaci. V závislosti na konkrétním použití lze spoje a přechody buď slepit, nebo volně překrýt. Pokládání se obvykle začíná na spodním okraji střechy s přesahem asi 10 cm (označeným značkou překrytí SK) a provádí se paralelně s okapem bez napětí a pokud možno bez průvěsu mezi krokvemi.

K upevnění se pás postupně připevňuje pomocí sponkovačky a kontralatě. Dále se doporučuje použít mezi kontralatí a fólií blaugelb Windprotect UV 2SK těsnicí pásku na hřebíky blaugelb Nageldichtband PE (č. výr. 9363499) jako ochranu perforace. Upevnění fólie se provádí skrytě v oblasti překrytí; upevnění na ploše nebo v nepokryté oblasti je třeba přelepit nebo utěsnit.

Pokud sklon střechy nedosahuje standardní hodnoty, je třeba zohlednit dodatečná opatření alespoň v souladu s odbornými pravidly německého pokrývačského řemesla nebo v souladu s národními předpisy.

Nad hřebenem se podkladová fólie pokládá s přesahem 30 cm. U neizolovaných špičatých střech je třeba dbát na dostatečné větrání; v tomto případě by se blaugelb Windprotect UV 2SK neměla pokládat přes hřeben.

blaugelb Windprotect UV 2SK není trvalým krycím materiálem a měla by být co nejdříve překryta. Jako provizorní krytina je fólie použitelná v souladu s předpisy TU Berlin (ZVDH-PDB) po stanovenou dobu při minimálním sklonu od 14°, pokud je zajištěna těsnost proti větru a vodě odborným lepením spoju a švů – ideálně pomocí samolepicího okraje SK a dodatečné ochrany perforace pomocí těsnicí pásky na hřebíky blaugelb Nageldichtband PE (č. výr. 9363499).

Před finálním zakrytím se doporučuje zkontrolovat všechna upevnění, lepení a povrch fólie, zda nejsou poškozeny vnějšími vlivy. Případné nezbytné opravy a dodatečné práce by měly být provedeny před dalším zpracováním.

Pro správnou funkci podkladové fólie musí být celá střešní konstrukce provedena podle aktuálně platných odborných pravidel Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. (Ústředního svazu německých pokrývačů).

Dodání a způsob skladování:

Při delším skladování nesmí být role blaugelb Windprotect UV 2SK v originálním balení vystaveny přímému slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům (max. 18 měsíců).

Při skladování delším než jeden rok může být obtížnější odlepit separační vrstvu SK. Palety nesmí být stohovány na sebe.

Likvidace:

Zbytky blaugelb Windprotect UV 2SK lze zlikvidovat s domácím odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.