

Okenní fólie STROXX SMART B



Popis

STROXX SMART B je profesionální plastová membrána s proměnným difuzním odporem závislým na vlhkosti. Tato jedinečná vlastnost jí umožňuje plně fungovat jako ochranná bariéra spojů okenních rámců v proměnlivých klimatických podmínkách. Na vrchní straně je fólie opatřena speciální textilií umožňující přetáhnout omítkou, na spodní straně je velmi silné lepidlo pro správné uchycení na různé povrchy stěn. Lepidlo je k dispozici i ve zimní verzi.

Použití

Fólie STROXX SMART B je určena pro systémové utěsnění spojů okenních a dveřních rámců s konstrukcí budovy – jak z vnitřní, tak z vnější strany. Díky její instalaci je dosaženo úplné vzduchotěsnosti spoje. Chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako je vítr se šikmým deštěm, a umožňuje dočasnou ochranu izolace spoje před škodlivým UV zářením.

Postup při aplikaci

Povrch určený k aplikaci musí být čistý, bez prachu, mastnoty a vlhkosti.

- Při montáži pomocí samolepicích pásek na tvrdé, uzavřené povrchy doporučujeme fólii po nalepení přitlačit válečkem.
- Na prašné povrchy doporučujeme použít prumer PK.
- Při lepení ke stěnám pomocí speciálních lepidel určených pro okenní membrány je nutné provést vlastní test lepení před hlavní aplikací.

Dostupné typy upevnění

- 2SK – dva samolepicí pásy pro střídavé upevnění k rámu.
- 3SK – dva samolepicí pásy pro střídavé upevnění k rámu + jeden celoplošný rozříznutý lepicí pás pro upevnění ke stěně.

Poznámka: Laminovaná samolepicí část má odstup od okraje 1–4 mm.

Rozměry a balení

- Šířky rolí: 70 mm, 90 mm, 140 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm
- Délka role: 50 m

Technické údaje

- Materiál: plast
- Barva: černá
- Stavební třída materiálu: EN 13984:2013 – elastické hydroizolační výrobky
- Odolnost proti šikmému dešti: test dle PN-EN 1027 – vodotěsné při tlaku 1050 Pa
- Vodotěsnost: dle EN 1928 – odolná
- Propustnost vzduchu: dle PN-EN 1026 – třída 4 při 600 Pa
- Proměnný difuzní odpor vodní páry SD: dle EN 12572 – 0,5 m až 25 m v závislosti na úrovni vlhkosti
- Třída hořlavosti: PN/EN 13501-1 – E (2SK), F (3SK)
- Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům: až 9 měsíců
- Teplota použití: -50 °C až +30 °C (zimní verze: -20 °C až +30 °C)
- Teplota skladování: +18 °C až +25 °C
- Doba skladování: 12 měsíců

*Zimní verze je dostupná na speciální objednávku.

Důležitá doporučení:

Údaje o produktu vycházejí z našich aktuálních znalostí a slouží pouze k informativním účelům. Nepředstavují závaznou technickou specifikaci. Vzhledem k různým vlivům a podmínkám při aplikaci nezbavují uživatele povinnosti provést vlastní kontrolu a testy. I přes maximální pečlivost nelze převzít právní odpovědnost za správnou aplikaci. Technické změny vyhrazeny.