



blaugelb těsnicí páska pod konralatě PE

Za studena samolepicí páska pro utěsnění hřebíků a šroubů.

Vlastnosti produktu:

Blaugelb PE těsnicí páska pod konralatě se skládá z fyzikálně zesítené polyethylenové pěny, která je na jedné straně potažena kaučukovým lepidlem bez rozpouštědel. Používá se jako spojovací a perforační těsnění pro konralatě, zejména v oblastech šikmých střech. Páska je samolepicí za studena a vyznačuje se vysokou odolností vůči vlhkosti a povětrnostním podmínkám.

Samolepicí za studena s vysokou odolností proti vlhkosti a povětrnostním vlivům

Vhodné jako ochrana proti propíchnutí pod konralatěmi

Modrožlutou PE těsnicí pásku na hřebíky lze použít mimo jiné pro následující produkty:

- blaugelb Airprotect Varius, Art. č. 9363496 blaugelb
- Airprotect Basic, Art. č. 9363497 blaugelb Wallprotect
- 180 2SK, Art. č. 9363495 blaugelb Windprotect 260
- 2SK ND, Art. č. 9363494 blaugelb Windprotect TPU
- 210 2SK ND, Art. č. 9363393 blaugelb Windprotect UV
- 150 2SK, Art. č. 9363391 blaugelb Windprotect UV 220
- 2SK, Art. č. 9363392



Technické údaje:

Materiál (nosný materiál):	Fyzikální zesítené lepidlo z PE pěnové pryže,
Lepidlo:	bez rozpouštědel,
Tloušťka:	3,0 mm,
Chování při hoření: DIN 4102 dle DIN 4102	B2 normálně hořlavé
Objemová hmotnost:	29 kg/m³ ± 3,5
Pevnost v podélném tahu dle DIN 53420:	0,42 N/mm²
Pevnost v příčném tahu dle DIN 53571:	0,34 N/mm²
Dle DIN 53571 trvalá deformace v tlaku 25 %	
(22 h při 23 °C) dle DIN 53572 propustnost	24 hodin po úlevě: 8 %
vodní páry:	
Teplotní rozsah dle DIN 53122:	0,72 g/m²*24 hod.
Absorpce vody:	-40 °C až +80 °C
odolnost proti stárnutí dle DIN 53428:	7 dní < 0,6 obj. %, 28 dní < 1,0 obj. %
Tepečná vodivost (při 40 °C):	střevo
Hodnota zvukové izolace spáry dle DIN 52612:	0,032 W/mK
šířka pásma dle DIN 52210:	Od R _{st,w} = 59 dB
Délka pásku:	60 mm
	30 metrů

Název produktu: modroztlutá těsnicí páska na nehty PE	A 10 x 30 m	Číslo výrobku 9363499
--	----------------	-----------------------------

Zpracování:

Před aplikací se ujistěte, že je podklad suchý, bez prachu a mastnoty. Díky jednostranné lepicí vrstvě se s blaugelb PE těsnicí páskou pod kontralatě obzvláště snadno pracuje. Lze ji aplikovat jak na membránu, tak na kontralatě; latě se poté upevní šrouby nebo hřebíky, přičemž se páska pevně přitlačí na místo.

Oznámení:
Blaugelb PE těsnicí páska je obzvláště vhodná pro větru a dešti odolné střešní konstrukce a pro detailní utěsnění dřevěných konstrukcí.

Formát dodání a skladování:

Blaugelb PE těsnicí páska na hřebíky by měla být skladována v originálním obalu na chladném a suchém místě při teplotě přibližně 20 °C a relativní vlhkosti 50 %. Za těchto podmínek může být skladována až 12 měsíců.

Likvidace:

Zbytky blaugelb PE těsnicí pásky lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.

BWK DACHZUBEHÖR GmbH
Birkichstraße 1
D-74549 Wolpertshausen
Tel. 0790449720-113
info@bwk-dachzubehoer.de